

Facade Relief

Тип	Структурная водно-дисперсионная краска на акрилатной основе для наружных и внутренних работ.
Область применения	Предназначена для окраски прочной цементно-известковой штукатурки, бетона и других соответствующих минеральных поверхностей, а также для ремонтной окраски прочных покрытий внутри и снаружи помещений. Создает структурное покрытие, скрывает мелкие дефекты поверхности. Рекомендуется для фасадов жилых, торговых, промышленных и других зданий, а также для создания декоративных структурных покрытий внутри помещений.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Расход	2-3 м ² / л. На расход влияют метод нанесения и условия при окраске.
Сухой остаток	ок. 73 %.
Размер структурного наполнителя	около 300 мкм
Плотность	ок. 1,65 кг/л.
Паропроницаемость (prEN 1062-2)	$S_{d,H_2O} < 0,2$ м.
Диффузионное сопротивление двуокиси углерода	$S_{d,CO_2} \approx 5$ м.
Разбавитель	Вода.
Способ нанесения	Наносить валиком, для декоративной отделки можно применять шпатель, гладилку, структурную кисть, структурный валик и пр. Открытое время ок. 15 мин., вязкость краски при этом постепенно увеличивается.
Время высыхания при +20°C и отн. влажности 50%	С увеличением толщины наносимого слоя время высыхания возрастает от 2 до 4 ч. При нанесении слоя толщиной свыше 3мм при высыхании происходит растрескивание, что не снижает прочности покрытия, но может использоваться внутри помещения для создания декоративных эффектов камня, старой штукатурки и т.п.
Блеск	Совершенно матовый.
База	LAP
Цвет	Белый, а так же светлые цвета по каталогам "Тиккурила Фасад", "ЛКМ для каменных поверхностей". Для использования внутри помещений можно также тонировать в светлые цвета каталогов «Тиккурила Симфония», «Мониколор Нова», «NCS», «RAL», «PANTONE» и др.
Атмосферостойкость	Хорошая. Сохраняет защитные и декоративные свойства в среднем не менее 10 лет.
Термостойкость	Готовое покрытие выдерживает температуры в интервале от -50°C до +50°C.
Хранение	Хранить и транспортировать в фирменной герметично закрытой таре при температуре от +5°C до +35°C. Беречь от мороза!
Тара	5л, 10л, 20л.

ТОВ «Тіккуріла»

Проспект Московський, 9, корпус 6, поверх 3, п/с 64, Київ 04073, Україна
тел: (44) 391-59-60, факс: (44) 391-59-64/66, e-mail: info.ua@tikkurila.com

Facade Relief

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при окраске	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура воздуха, краски и поверхности должна быть в пределах от +5°C до +25°C; относительная влажность воздуха не более 80%. Избегать действия ветра и прямых солнечных лучей.
Предварительная подготовка	<p>Неокрашенная поверхность: Очистить поверхность от грязи, пыли, посторонних включений и высолов. Тщательно удалить все отслаивающиеся покрытия и штукатурку, трещины расшить и заделать ремонтным раствором, близким по составу к ранее использованному. Новые, свежие поверхности на известково-цементной основе следует выдержать перед окраской на протяжении, по крайней мере, одного месяца.</p> <p>Снаружи помещения: Бетонные блоки можно окрашивать после одного отопительного сезона. Стеклнянстые и глянцевые бетонные поверхности обработать механически, например пескоструйкой, для придания им шероховатости. Порошкообразный хрупкий слой (цементный клей) удалить с поверхности пескоструйкой, щеткой или промывкой под давлением водой с песком. Новые минерально-волоконные плиты можно окрашивать только после полугодовой выдержки. Для защиты от плесени и грибка рекомендуется обработать поверхность средством KOLORIT START BIOSTOP. Непрочные и осыпающиеся основания укрепить средством KOLORIT START GRUNT в соответствии с инструкцией по применению. Для усиления гидрофобных свойств поверхности вместо средства KOLORIT START GRUNT следует применять средство KOLORIT START GRUNT SILICONE.</p> <p>Внутри помещения: глянцевые поверхности отшлифовать для придания необходимой шероховатости. При необходимости выровнять поверхность акриловой шпатлевкой. Не рекомендуется использовать сухие смеси на гипсовой основе. После высыхания отшлифовать, пыль от шлифовки удалить. Для защиты от плесени и грибка рекомендуется обработать поверхность средством KOLORIT START BIOSTOP. Непрочные и осыпающиеся основания укрепить средством KOLORIT START GRUNT в соответствии с инструкцией по применению.</p> <p>Рекомендуется перед окрашиванием наносить грунтовочный слой краски (во внутренних помещениях - KOLORIT INTERIOR LUXE или KOLORIT INTERIOR PREMIUM 3, для фасадов - KOLORIT FACADE ECO-NOM или KOLORIT FACADE STANDART). Грунтовочную краску тонировать в цвет финишного покрытия.</p> <p>Ранее окрашенная поверхность: Тщательно удалить все отслаивающиеся, мелящие, размывающиеся водой и непрочные покрытия. Поверхность вымыть и высушить. Далее обрабатывать так же, как новые поверхности.</p>
Окраска	<p>Неокрашенная поверхность: Поверхность загрунтовать. Краску тщательно перемешать перед применением. Разводить не рекомендуется, но при необходимости можно разбавить до 10% водой. Во избежание различий в оттенке, для окраски сплошной поверхности смешать в одной емкости достаточное количество краски. Если придется применять краску разных партий, стыки рекомендуется выполнять по линиям конструкции для того, чтобы сделать их незаметными.</p> <p>Рекомендуется наносить в 1 слой (толщиной до 2 мм). Для декоративной отделки нанести краску валиком на площадь примерно 1 м², сразу нанести узор щеткой, структурным валиком, декоративным шпателем или другим инструментом. При декоративной окраске больших площадей удобнее работать с помощником. Время высыхания от 2 до 4 часов в зависимости от условий и толщины слоя. Полной износостойкости покрытие достигает через месяц.</p> <p>Возможно дополнительное декорирование водоразбавляемыми лаками, красками, лазурями и восками. При желании получить более темную поверхность, готовое покрытие "Фасад Рельеф" можно окрасить в 1 слой другой акрилатной краской, например: КОЛОРИТ Премиум 7 в помещении или КОЛОРИТ Фасад Стандарт на фасаде здания.</p> <p>Ремонтная окраска: Для ремонтной окраски поверхности, окрашенной KOLORIT FACADE RELIEF, можно применять эту же краску или другую водоразбавляемую краску на акрилатной основе. См. п. "Предварительная подготовка".</p>
Очистка инструментов	Удалить остатки краски с инструмента, после чего промыть водой или моющим средством Пенсселипесу (TM Tikkurila). Следы подсохшей краски с инструмента можно удалить моющим средством Пенсселипесу.
Уход	Очистку производить не ранее, чем через месяц после окраски, осторожной промывкой под давлением без применения моющих средств. На поверхности может остаться след от мытья, и поэтому рекомендуется отделять участок мытья по линиям конструкции для того, чтобы сделать его незаметным. Очистку от отдельных, не прилипших к поверхности, загрязнений производить сухой очисткой с помощью мягкой щетки.
ОХРАНА ТРУДА	Состав краски не предусматривает специальных мер предосторожности. Тем не менее, работу следует выполнять аккуратно, избегая лишнего, ненужного соприкосновения с материалом.
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	На краску имеется заключение государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы и сертификат на право экологической маркировки «Экологично чисто та безопасно».
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Жидкие остатки передать в место сбора отходов. Пустую тару и сухие остатки можно утилизировать как строительный мусор.