



## Aura Malare

Ультрарбелая глубокоматовая краска для потолков и стен

- ✓ Идеальный потолок



Описание	
Свойства	<p>Краска исключительной белизны для потолков и стен.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Удобна в нанесении, легко раскатывается.</li> <li>✓ Обладает хорошей укрывистостью.</li> <li>✓ После высыхания образует равномерное покрытие, которое остается глубокоматовым при разном освещении, что позволяет визуально скрывать мелкие дефекты поверхности.</li> <li>✓ Паропроницаемая, не препятствует естественному дыханию поверхностей.</li> </ul>
Назначение	Для окрашивания потолков и стен внутри жилых и административных помещений.
Типы поверхностей для нанесения	Новые или ранее окрашенные водно-дисперсионными красками минеральные основания, включая бетон, газобетон, силикатный кирпич, зашпатлеванные или оштукатуренные поверхности, а также гипсокартон внутри сухих помещений с невысокой эксплуатационной нагрузкой.
Стандарты качества	
Технические характеристики	
Подготовка поверхности	<p><b>Неокрашенные поверхности:</b> Очистить поверхность от непрочного и отслаивающегося материала, грязи и пыли. Меловую и известковую побелку следует полностью удалить. Неровности, трещины и выбоины выровнять акриловой шпатлевкой. Неравномерно впитывающие поверхности загрунтовать водно-дисперсионной грунтовкой TM Eskaro или TM Aura.</p> <p><b>Окрашенные поверхности:</b> Очистить поверхность от непрочной и отслаивающейся краски, грязи и пыли. При необходимости поверхность обезжирить 3-5% раствором соды, промыть водой и высушить. Неровности, трещины и выбоины выровнять акриловой шпатлевкой.</p>
Нанесение	Перед применением краску перемешать. Не разбавлять. Наносить валиком, кистью или распылителем (включая безвоздушный способ) в 1-2 слоя. Работы проводить при температуре окружающего воздуха и основания от +5°C до +30°C. Второй слой краски наносить через 2 часа после нанесения первого.

	<b>Внимание!</b> Покрытие приобретает белизну после высыхания краски.
Цвет	Белая.
Колеровка	Ручное тонирование водоразбавимыми красителями-красками TM AURA.
Расход	4-8 м <sup>2</sup> /л на один слой. Расход краски зависит от типа и подготовки поверхности.
Время высыхания	1-2 часа при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 65%.
Рабочие инструменты	Кисть, валик, распылитель.
Очистка инструментов	Сразу после использования промыть водой. Засохшая краска очищается механически.
Состав	Акриловая дисперсия, пигменты, наполнители, вода, добавки. УА предельное значение ЛОС для этой продукции (кат. А / 1): <30 g / l Эта продукция содержит max 1 g / l ЛОС.
<b>Дополнительная информация</b>	
Морозостойкость	Не является.
Гарантийный срок хранения	2 года.
Условия хранения	Хранить и транспортировать в неповрежденной оригинальной упаковке при температуре от +5°C до +25°C. Не подвергать замораживанию и воздействию прямых солнечных лучей.
Меры предосторожности	При работе следовать общим правилам гигиены труда. Работать в проветриваемом помещении, в рабочей одежде, перчатках. Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза промыть водой. Краска является пожаро- и взрывобезопасной.
Утилизация	Остатки высохшей краски подлежат утилизации как бытовой мусор, полимерная тара подлежит сбору для вторичной переработки или утилизации как бытовой мусор.
Объем/масса	1 л (1,4 кг) - 2,5 л (3,5 кг) - 5 л (7 кг) – 10 л (14 кг)
<p>Приведенная выше, актуальная на данный момент, информация в Техническом описании основана на нашем практическом опыте, а также на наших лабораторных испытаниях продукции и предоставлена во всем доступном нам объеме. Представленную информацию можно использовать в качестве рекомендаций при выборе продукции и рабочих приемов при ее применении. Производитель гарантирует соответствие продукции указанным техническим характеристикам только в случае выполнения правил транспортирования, хранения, подготовки, приготовления, применения, эксплуатации, которые приведены в данном Техническом описании. Производитель не имеет возможности предусмотреть и проконтролировать все условия применения продукции, а также различные факторы, которые влияют на ее применение и дальнейшую эксплуатацию. Принимая во внимание разнообразие материалов поверхностей и конкретных условий объектов, на которых применяется продукция, Потребитель должен тщательно проверять продукцию на ее пригодность для конкретного объекта, учитывая все возможные условия ее применения, не указанные в данном Техническом описании. Представленная информация не освобождает Потребителя от ответственности за качество выполнения работ. В случае несоблюдения Потребителем требований Технического описания (инструкции по эксплуатации), применения продукции не по назначению Производитель не несет юридической ответственности за возможный ущерб, нанесенный Потребителю. Производитель, на основании новых знаний о продукте, оставляет за собой право в установленном порядке вносить изменения в Техническое описание. Текст новой редакции Технического описания размещается Производителем на сайте <a href="http://www.eskaro.ua">www.eskaro.ua</a> с указанием даты введения и номера новой редакции Технического описания. При выходе новой редакции данного Технического описания предыдущая редакция теряет свою силу и удаляется Производителем с сайта. Дополнительную информацию можно получить у представителя Производителя или на сайте <a href="http://www.eskaro.ua">www.eskaro.ua</a></p>	
Редакция Технического описания №02 от 28.08.2017.	