



## Saunalakk

Защитный состав для бани

- ✓ Глубоко впитывается
- ✓ Защищает древесину от высоких температур
- ✓ Оберегает поверхность от влаги и загрязнений
- ✓ Колеруется



Описание	
Свойства	<p>Акрилатный водоразбавимый защитный состав для сауны.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Прекрасно впитывается в поверхность, не изменяя внешнего вида древесины.</li> <li>✓ Быстро высыхает, образуя полуматовое покрытие без выраженной пленки.</li> <li>✓ Создает надежный барьер, защищая деревянные поверхности от загрязнений и разбухания.</li> <li>✓ Обработанная поверхность устойчива к частому мытью и легко очищается благодаря содержанию воска.</li> <li>✓ Выдерживает нагрев до +110 °C</li> <li>✓ Не нарушает естественного «дыхания» древесины.</li> <li>✓ Почти не пахнет, не изменяет характерный банный аромат древесины.</li> <li>✓ Колеруется по системе EskaroColor</li> </ul> <p>Предельно допустимое содержание ЛОС для продукта (подгруппа е) 130 г/л. Максимальное содержание ЛОС в продукте &lt;130 г/л</p> <p><b>Блеск:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• полуматовый (около 20) по EN 13300.</li> </ul>
Назначение	Для защиты стен и потолков, оконных рам, дверей, плинтусов в помещениях с повышенной влажностью (банные помещения, парилки, раздевалки, гаражи, подвалы, кессоны). Не рекомендуется для обработки полка и банных скамеек, для этого использовать Sauna Oil или Saunavaaha
Типы поверхностей для нанесения	Деревянные, древесноволокнистые поверхности.
Стандарты качества	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ EN 13300 – стандарты классификации параметров укрывистости, степени блеска, устойчивости к мокрому истиранию для водоразбавимых лакокрасочных материалов для отделки стен и потолков внутри помещений.</li> <li>✓ ЛОС (летучие органические соединения) – содержание в соответствии с директивой Европейского Союза 2004/42/CE</li> <li>✓ качество продукции и обслуживания гарантируется системой управления качеством</li> </ul>

	окружающей средой, охраной здоровья и безопасностью труда в соответствии со стандартом ISO 9001: 2015; ISO 14001: 2015 и OHSAS 18001: 2007
<b>Технические характеристики</b>	
Подготовка поверхности перед обработки	Поверхность должна быть очищена от грязи, жира и пыли и сухой (влажность дерева не более 20%). С ранее лакированных поверхностей удалить старое отслаивающееся покрытие. Шероховатые слегка увлажнить пульверизатором, дать высохнуть и отшлифовать поднявшиеся деревянные волокна, пыль тщательно удалить.
Нанесение	Перед применением состав тщательно перемешать. Наносить мягкой кистью или лаковым валиком вдоль волокон дерева в два слоя (в парильных помещениях - в один). Второй слой наносить не ранее, чем через 2 ... 3 часа после нанесения первого. Перед нанесением второго слоя поверхность рекомендуем слегка отшлифовать. При необходимости лак можно разбавить водой (не более 5%). Наносить при температуре не ниже +10 °С и не выше +30 °С и относительной влажности воздуха не выше 80%
Уход за окрашенной поверхностью	Окончательную износостойкость покрытие приобретает примерно через 4 недели - в течение этого времени обращайтесь с поверхностью осторожно, пока она не приобретет окончательную твердость. При необходимости поверхность можно подвергать легкой очистке мягкой губкой или тряпкой приблизительно через 2 суток после нанесения. Для мытья окрашенной поверхности рекомендуем использовать воду, нейтральные и средней щелочности моющие средства (рН до 9). Не использовать органические растворители, абразивные чистящие средства, а также жесткие губки и щетки. Перед первым использованием после окрашивания, сауну нагреть и тщательно проветрить.
Цвет	Белый, после высыхания прозрачный.
Колеровка	Машинная колеровка по системе Eskarocolor. В случае колеровки состав необходимо разбавить водой от 20% до 25%
Расход	10-14 м <sup>2</sup> /л.
Разбавитель/растворитель	Вода.
Время высыхания	От пыли - 0,5 часа, для нанесения второго слоя - 2 ... 3 часа при +20 °С и относительной влажности воздуха 50%. При снижении температуры и увеличении влажности время высыхания соответственно увеличивается.
Рабочие инструменты	Валик, кисть.
Очистка инструментов	По окончании работ промыть водой с мылом.
Состав	Акрилатная дисперсия, воск, функциональные добавки, вода.
<b>Информация</b>	
Морозостойкость	Не является.
Гарантийный срок хранения	3 года.
Условия хранения	Хранить в неповрежденной упаковке при температуре от +5 °С до +35 °С. Беречь от мороза и прямых солнечных лучей.
Меры предосторожности	Содержит 1,2-Бензизотиазол-3(2H)-он, 4,5-дихлор-2-октил-2H-изотиазол-3-он, 2-Метил-5-хлор-(2H)-изотиазол-3-он с 2-метил-(2H)-изотиазол-3-оном. Может вызывать аллергическую реакцию. При необходимости обратиться за медицинской помощью, по возможности показать упаковку/маркировку продукта. Держать в месте, недоступном для детей. Для предотвращения несчастных случаев рекомендуется использовать элементарные средства индивидуальной защиты.
Утилизация	Не выливать в канализацию. Избегать попадания в окружающую среду. Упаковку, сухие обычные и жидкие отходы утилизировать в соответствии с местным законодательством.
Плотность	1 кг/л.
Объем/масса	0,95 л – 2,4 л
Приведенная информация о продукте основана на результатах лабораторных исследований и практическом опыте применения продукта в зависимости от места и условий его использования. Как производитель, мы гарантируем качество продукта и предоставляем наилучшие рекомендации по его правильному использованию. Как производитель, мы не можем контролировать условия и обстоятельства транспортировки, хранения и использования нашего продукта а также многочисленные факторы, которые влияют на его эксплуатацию. Поэтому, мы не несем ответственности за ущерб, вызванный несоблюдением инструкций по применению и транспортировке продукта или нарушением сроков и условий его хранения, а также при использования продукта не по назначению. Производитель оставляет за собой право изменять информацию о продукте в одностороннем порядке без предварительного уведомления. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами: <a href="http://eskaro.ee/ru/contacts/main_office_contacts">http://eskaro.ee/ru/contacts/main_office_contacts</a>	