





Сиро Мат - Siro Himmeä

Тип	Водоразбавляемая потолочная краска без бликов
Область применения	Предназначена для окраски оштукатуренных, бетонных, зашпатлеванных поверхностей, кирпичных и картонных поверхностей, древесностружечных, гипсовых и древесноволокнистых плит, а также обоев под окраску внутри помещений.
Объекты применения	Применяется для окраски стен и потолков в сухих внутренних помещениях.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



Базис	AP
Цвета	Белый. Возможна колеровка цветами, обозначенными буквой А в каталоге цветов Symphony компании "Тиккурила". При колеровке применять только половину указанного в рецептуре количества пигментной пасты. Оттенок может отличаться от образца. Проверьте оттенок, если Вы используете краску для окрашивания поверхностей.
Степень блеска	Глубоко матовая
Класс эмиссии строительного материала	M1
Расход	На впитывающие поверхности – 5-7 м ² / л, На невпитывающие поверхности – 9-11 м ² / л.
Тара	0,9 л, 2,7 л, 9 л, 18 л.
Разбавитель	Вода
Способ нанесения	Наносится валиком, кистью или распылением. При распылении под высоким давлением применять сопло 0,017"–0,021". Допускается разбавлять на 0-5% от объема раствора.
Время высыхания при +23°C и относительной влажности 50%	От пыли – 30 минут. Следующий слой можно наносить через 2-4 часа.
Стойкость к мытью	SFS-EN 13300 класс 4, ISO 11998. Выдерживает лёгкую влажную уборку.
Термостойкость	85°C, ISO 4211-3
Стойкость к мокрому трению	4 класс по ISO 11998.
Сухой остаток	Ок. 35 %, в зависимости от цвета
Плотность	Ок. 1,3 кг/л.
Хранение	Защищать от мороза. Хранить в сухом и прохладном месте, защищённом от прямых солнечных лучей.
Код	891 0201
Свидетельство о государственной регистрации	 Свидетельство о государственной регистрации

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при обработке	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура воздуха должна быть не ниже +10 °C и относительная влажность воздуха – не выше 80 %.
Предварительная подготовка	Неокрашенная поверхность: Очистить поверхность от грязи и пыли. При необходимости, выровнять



Сиро Мат - Siro Himmeä

поверхность подходящей шпатлевкой серии "Престо". Высохшую поверхность отшлифовать, пыль от шлифовки удалить. Окрасить краской "Сиро Мат".

Ранее окрашенная поверхность:

Поверхность вымыть разбавленным моющим средством "Маалипесу", затем тщательно промыть чистой водой. Отшлифовать твёрдые, блестящие окрашенные поверхности до матового состояния и удалить шлифовальную пыль. Неровности выровнять подходящей шпатлевкой серии "Престо", высохшую поверхность отшлифовать, а пыль удалить. Окрасить краской "Сиро Мат".

Окраска

Неокрашенная поверхность:

Краску тщательно перемешать перед применением. При необходимости разводить водой. Наносить валиком, кистью или распылением в 1–2 слоя.

Ремонтная окраска:

Краску на поверхностях, окрашенных "Сиро Мат", можно обновить той же или аналогичной водорастворимой краской. См. пункт "Предварительная подготовка".

Очистка инструментов

Убрать лишнюю краску с инструмента. Рабочие инструменты промыть водой с мылом. Слегка затвердевшую краску удалить с помощью средства для очистки малярных инструментов "Pensellipesu".

Слегка затвердевшую краску можно удалить с инструментов при помощи средства "Пенсселипесу".

Уход

При необходимости не ранее, чем через 1 месяц после окраски, поверхность очистить отжатой до влажного состояния мягкой губкой или полотенцем с использованием нейтрального раствора (рН 6–8) для мытья посуды. При приготовлении моющего раствора следует соблюдать инструкции по разбавлению моющего средства, предоставленные производителем. После очистки поверхность не следует оставлять сырой. После окраски с поверхностью следует обращаться аккуратно в течение нескольких недель, так как продукт достигает конечной твёрдости в обычных условиях спустя 1 месяц. Если поверхность придётся очищать вскоре после окраски, выполните это без лишних усилий мягкой щеткой или влажным полотенцем.

ОХРАНА ТРУДА

Продукт не классифицирован как опасный. Для продукта имеется паспорт безопасности химической продукции.

[Паспорт техники безопасности](#)

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ

Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Жидкие остатки краски сдать в пункт приёма опасных отходов. Пустую, сухую тару сдать в пункт утилизации или при отсутствии такой возможности вывести на общую свалку. – соблюдать местное законодательство.

ТРАНСПОРТИРОВКА

VAK/ADR -

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.