



Супи масло для пола

Техническая спецификация
05.11.2013

Тип	Водоразбавляемая масляная эмульсия на основе растительного масла для деревянных полов влажных внутренних помещений. Защищает дерево от влаги и грязи и уменьшает растрескивание деревянной поверхности.
Область применения	Применяется для защиты очищенной до голого дерева или обработанной ранее маслом древесины во влажных внутренних помещениях, например, в банях и саунах. Подходит также для обработки термообработанной древесины и поверхностей из твердых пород дерева.
Объекты применения	Применяется для обработки деревянных полов и деревянных напольных решеток.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



Базис	EC
Цвета	Бесцветный. Колеруется в цвета каталога "Колерованные лаки для интерьеров".
Степень блеска	не определяется
Расход	8–15 м ² /л, в зависимости от вида и пористости древесины.
Тара	0,9 л.
Разбавитель	Вода
Способ нанесения	Наносится кистью или губкой.
Время высыхания при +23°C и относительной влажности 50%	На отлип – через несколько часов. Готова к эксплуатации приблизительно через 2 суток. На продолжительность высыхания влияет пористость поверхности, а также толщина слоя.
Сухой остаток	14 %.
Плотность	1,0 кг/л.
Хранение	Защищать от мороза. В неполной таре масло не выдерживает длительного хранения. В неполной таре свойства продукта могут изменяться.
Код	619 0070
Свидетельство о государственной регистрации	PDF Свидетельство о государственной регистрации

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при обработке	Во время обработки и высыхания температура воздуха, масла и обрабатываемой поверхности должна быть не ниже +5 °C и относительная влажность воздуха – не выше 80 %. Новая чистая деревянная поверхность Очистить поверхность от грязи и пыли. Увлажнить поверхность, распылив воду, дать высохнуть и удалить вставшее торчком деревянное волокно шлифовальной бумагой № 230. Удалить пыль от шлифовки.
Предварительная подготовка	 Обработанные ранее маслом поверхности: Очистить поверхность моющим средством "Супи Саунапесу" в соответствии с инструкциями по применению. Тщательно промыть водой и дать высохнуть. Удалить посторонние включения скребком и/или стальной щеткой. Если на поверхности дерева останется явная пленка, ее необходимо удалить перед



Супи масло для пола

Распределение

последующей обработкой.

Масло тщательно перемешать перед нанесением, а также периодически перемешивать во время работы. Наносить масло, плотно прижимая кисть или губку к поверхности, для того, чтобы масло равномерно впиталось в дерево. Через 30 минут удалить невпитавшееся масло. Во избежание образования рабочих швов наносить масло на поверхность равномерно и без перерыва от края до края. Масло делает первоначальный цвет дерева более темным. Перед эксплуатацией нагрейте сауну, а затем хорошо проветрите. При необходимости, производить ремонтную обработку. Поверхности, подвергающиеся постоянному влажному воздействию, нуждаются в регулярной обработке.

Очистка инструментов

Рабочие инструменты промыть мылом и водой. Слегка затвердевшее масло рекомендуется удалить с помощью моющего средства "Пенселипесу". В нормальных условиях обработанная маслом поверхность достигает своей окончательной износостойкости в течение одной недели после окраски. Спустя двое суток после нанесения поверхность можно очищать легкой очисткой мягкой щеткой или тряпкой.

Ремонтная окраска

Загрязненную поверхность можно очищать моющим раствором "Супи Саунапесу" (0,1–0,2 литра "Супи Саунапесу" на 5 литров воды) не ранее чем через месяц, когда поверхность приобретет окончательную твердость и стойкость к эксплуатации.

ОХРАНА ТРУДА

На продукт имеется паспорт техники безопасности.

[Паспорт техники безопасности](#)

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ

Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку – соблюдать местное законодательство. Опасность самовоспламенения! Пропитанные продуктом тряпки, ветошь и шлифовальная пыль могут самовоспламеняться. Данные отходы необходимо до уничтожения хранить смоченными в воде, просушить на открытом воздухе либо незамедлительно сжечь.

ТРАНСПОРТИРОВКА

-

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.