



Супи Саунасуоя для защиты бани

Тип	Колеруемый акрилатный защитный состав.
Область применения	Защитный состав для поверхностей во влажных помещениях, образующий грязе- и водоотталкивающую поверхность. Содержит защищающий обработанную поверхность противогрибковый компонент. Применяется для покрытия деревянных, древесноволокнистых и бетонных поверхностей, согласно инструкции по применению. Не применять для обработки полов бани.
Объекты применения	Применяется, в особенности, для обработки стен и потолков в парильне, душевой и раздевалке бани.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Базис	EP
Цвета	Колеруется в цвета каталога "Колеруемые лаки для интерьеров".
Степень блеска	Полуматовая
Класс эмиссии строительного материала	M1
Расход	8-12 м ² /л.
Тара	0,9 л, 2,7 л, 9 л.
Разбавитель	Вода
Способ нанесения	Наносится кистью или распылением.
Время высыхания при +23°C и относительной влажности 50%	От пыли – 30 минут. Следующий слой можно наносить через 2–3 часа. Поверхность готова к эксплуатации примерно через двое суток.
Сухой остаток	Ок. 16 %.
Плотность	1,0 кг/л.
Хранение	Защищать от мороза.
Код	868 6404
Свидетельство о государственной регистрации	Свидетельство о государственной регистрации

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при обработке	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура воздуха должна быть не ниже +5 °C и относительная влажность воздуха – 80%.
Предварительная подготовка	Новая, чистая деревянная поверхность: Очистить поверхность от грязи и пыли. Слегка увлажнить пульверизатором, дать высохнуть и отшлифовать вставшие торчком деревянные волокна. Пыль от шлифовки удалить. Старая и загрязненная или, например, обработанная ранее "Супи Саунасуоя" деревянная поверхность: Очистить моющим средством "Супи Саунапесу" в соответствии с инструкциями по применению, тщательно прополоскать и дать высохнуть. При необходимости, отшлифовать и удалить пыль от шлифовки.
Защита для бани	Состав тщательно перемешать перед применением, а также во время работ. Обработка стен парилки: Наносить колерованный или бесцветный состав



Супи Саунасуоя для защиты бани

одним слоем. При необходимости, разбавить водой.
Можно также обработать стены парилки двумя слоями разбавленного на 50 % водой колерованного состава "Супи Саунасуоя". Таким образом, следы от кисти будут менее заметными.

Обработка стен душевых и раздевалок: Наносить состав "Супи Саунасуоя" двумя слоями. При нанесении первого слоя колерованный состав разбавить водой до 20 %, бесцветный состав – при необходимости.

При использовании колерованного состава для проверки оттенка рекомендуется сделать пробную выкраску на отдельной доске. При разбавлении цвет более светлый и более прозрачный по сравнению с цветом каталога. Окончательный цвет покрытия зависит от породы и предыдущих обработок. Во избежание разницы в оттенке всю поверхность следует обрабатывать всегда непрерывно, а при обработке больших панельных поверхностей – несколько досок зараз.

Перед эксплуатации нагрейте баню, а затем хорошо проветрите.

Рабочие инструменты промыть водой с мылом. Слегка затвердевший состав удалить мощным средством "Пенсселипесу".

Не ранее чем через месяц после обработки.

Очистка инструментов

Уход

Очищать поверхность средством "Супи Саунапесу" (0,1-0,2 л средства на 5 л воды). Для удаления известковых солей применять 10-15%-ный раствор. Для удаления толстых слоев известковых солей и ржавчины применять неразбавленное средство "Супи Саунапесу". Для отбеливания полов применять разбавленный в воде состав "Супи Саунапесу" (1 часть средства - 1 часть воды). Дать воздействовать 15 мин. и промыть чистой водой.

ОХРАНА ТРУДА

Продукт не классифицирован, как опасный. На продукт имеется паспорт техники безопасности.

[Паспорт техники безопасности](#)

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ

Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку – соблюдать местное законодательство.

ТРАНСПОРТИРОВКА

VAK/ADR -

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.